



SPRAY LIGHT

3 EN 1

Définition :

Enduit airless allégé multifonction qui garnit et lisse les murs intérieurs et rebouche ponctuellement les imperfections de faible profondeur.



Domaine d'utilisation :

- SPRAY LIGHT 3 en 1 est un enduit qui permet de dégrossir, garnir et lisser les murs intérieurs.

S'applique sur :

- Plâtre, plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, ancienne toile de verre et peinture préalablement poncée et imprimée.

Avantages :

- Très léger, confort d'emploi optimal
- Bonne glisse et mise en place rapide
- Blanc
- Ponçage très facile
- Application mécanisée

Caractéristiques techniques :

Produit conforme à la norme NF T 36-005 famille III classe 2. Conforme à la norme EN 16-566.

Rhéologie parfaitement adaptée à la pulvérisation par pompe airless.

Épaisseur par couche : 0,3 à 3 mm et jusqu'à 5 mm ponctuellement.

Consommation moyenne : 1L/m²/mm d'épaisseur.

Séchage : de 12 à 24 heures en fonction du support, de l'épaisseur, des conditions climatiques et de la ventilation (voir précautions d'emploi).

Densité : 1,2 +/- 0.1

2 types de finition, selon l'aspect souhaité :

- très léger pommelé : brut de pulvérisation
- lisse et tendue : finition à la lame de 60 cm dans le frais et ponçage de l'enduit sec.

Préparation des supports :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 59.1.
- Les supports doivent être durs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire, ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Les fonds fragiles farinants ou poudreux devront être impérativement consolidés à l'aide d'une impression adaptée.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi. Malaxer avant utilisation si nécessaire.

Mise en œuvre :

S'applique à la pompe airless, machine à vis haute pression, ou manuellement.

Pression de service de 190 à 210 bars.

Débit : 5,5 litres/min.

Buse Type Standard 31, 33 et 35.

Application de 70 à 80 cm du support environ.

Ôter les filtres du pistolet et de la pompe.

Ponçage de l'enduit sec à la ponceuse à bras (grain P240). Nettoyage du matériel à l'eau.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C et à un taux d'hygrométrie supérieure à 70%HR.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou surchauffés. Craint le gel.

Contient un produit biocide.

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et contient MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Le port des lunettes et des gants est conseillé pour l'application.

Le port du masque est conseillé lors des opérations de ponçage.

Stockage et conservation :

Conservation 1 an à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine.

Conditionnement :

Existe en seau et en sac de 15L.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.