



ENDUIT-MASTIC GRANITÉ

Définition :

Enduit texturé en pâte spécial fissures mouvantes.



Domaine d'utilisation :

- ENDUIT-MASTIC GRANITÉ est un enduit en pâte de rebouchage, de couleur blanche, formulé à base de fibres et résines acryliques.
- Renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion, permet de traiter et reboucher des fissures vivantes de faible amplitude limitées à 2mm (murs extérieurs et intérieurs).
- Peut s'appliquer en forte épaisseur sur supports absorbants, bruts ou peints (films minces), et permet de conserver un aspect rugueux et texturé lors du traitement des fissures afin d'éviter les effets lisses.

S'applique sur : Plâtre gratté intérieur, béton banché, béton cellulaire, briques, blocs de béton, enduit et mortier de ciment, anciens fonds peints absorbants, pierre.

Avantages :

- Haute adhérence
- Fibré et granité
- Elasticité permanente à cœur
- Aspect sec très consistant
- Finition texturée (permet de conserver un aspect rugueux)
- Peut se poncer

Caractéristiques Techniques :

Produit conforme à la norme NF T 36-005 famille IV classe 4b. Conforme à la norme EN 16-566 G3S3V2W2A0C0R0. **Conforme à la norme NF T 30608 (classification UNE 48313 :2008 EX).**

Présentation

Extrait sec

- Pâte.

Densité

- 70 ± 2%.

Point éclair

- 1,40 ± 0,10.

Granulométrie

- Sans objet.

Taux de COV

- 600 microns. (1000 microns sur pack)

Séchage

- 22.65 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A / c) : 140 g / l (2010).
- Environ 48 h suivant les épaisseurs et les conditions climatiques.

(20°C, 65 % HR)

- Temps avant mise en peinture : Après séchage complet environ 48h.
- Le séchage est retardé par temps froid et humide.
- **24 à 48 heures après application.**
- Environ 48 g/m linéaire (cordon largeur 10mm X 5mm d'épaisseur).
- Blanc.
- Seau de 5 kg et cartouche de 310 ml.
- Couteau, lame à enduire ou pistolet-extrudeur
- Produit prêt à l'emploi.
- EAU, immédiatement après usage.
- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>30°C).
- Humidité relative inférieure à 80%.

Ponçage

Consommation

Teinte

Conditionnement

Matériel

Dilution

Nettoyage du matériel

Conditions d'application

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 59.1 et 42.1.

Préparation des supports :

Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien adhérents, et exempts de graisse, cire, poussière, micro-organismes pouvant nuire à l'adhérence du produit.

- Sur fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux, gratter et éliminer préalablement les parties fragilisées, puis appliquer un durcisseur de fonds afin de consolider.

Application du produit :

➤ Processus

- Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la disqueuse. Dépoussiérer et imprimer préalablement. Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Pour reboucher, bourrer la pâte à l'aide d'un petit couteau de peintre, puis lisser la surface de l'enduit.
- Tenir compte du retrait du produit au séchage, laisser sécher et appliquer en plusieurs passes.
- Peut-être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, en fonction des règles en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit sera visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).
- Ne pas appliquer sur des supports bloqués, gelés ou surchauffés.
- Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.

Systèmes

- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, selon les règles techniques en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut-être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Stockage et conservation :

1 an maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre + 10 °C et + 30 °C. Craint le gel.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.