



ARTIS MUR AIRLESS AUTOLISSANT



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Enduit prêt à l'emploi, intérieur, de couleur blanche, à base de carbonate de calcium, de résine vinylique, d'épaississants et d'adjuvants (additif améliorant la mise en oeuvre, conservateur et inhibiteur de rouille).

Domaine d'utilisation :

Permet de lisser les murs intérieurs.

S'applique sur

- plaques de plâtre,
- bétons banchés (anciennes toiles de verre et peintures préalablement poncées et imprimées).

Avantages :

- Mise en peinture rapide

Classification :

Produit issu de la fabrication industrielle automatisée, codée, numérotée, contrôlée, classé famille III classe 2 selon la norme NF T 36-005 et conforme à la norme NF T 30-608.

Caractéristiques techniques :

Rhéologie parfaitement adaptée à la pulvérisation par pompe airless

- Épaisseur par couche : 0.2 à 1 mm.
- Consommation moyenne : 0.5 à 0.8 kg/m² par couche.
- Séchage : de 8 à 24 heures en fonction du support, de l'épaisseur, des conditions climatiques et de la ventilation (voir précautions d'emploi).
- Densité : 1,7.

2 types de finition, selon l'aspect souhaité :

- Très léger pommelé : brut de pulvérisation.
- Lisse et tendue : finition à la lame de 60 cm dans le frais.

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes aux DTU 59-1 : durs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire, ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage. Les fonds fragiles farinants ou poudreux devront être impérativement consolidés à l'aide d'une impression adaptée.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi. Sans malaxage, ni dilution

Mise en œuvre :

S'applique à la pompe airless type Graco Mark V, EHV, équivalent ou supérieur.

Pression de service de 190 à 210 bars.

Débit : 5,5 litres/min.

Buse Type 525 à 531.

Application de 70 à 80 cm du support environ.

Ôter les filtres du pistolet et de la pompe.

Ponçage de l'enduit sec à la ponceuse type Girafe (grain 220).

Nettoyage du matériel à l'eau.

Précaution d'emploi :

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 30°C et à un taux d'hygrométrie supérieure à 65%HR.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou surchauffés. Craint le gel.

EUH208 contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

[NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1),

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.

Peuvent produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux

ou spéciaux.

Stockage et conservation :

Conservation 1 an à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine fermé

Conditionnement :

Existe en seau et en sac de 25 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.