



REPALEX

GRANITÉ

Définition :

Enduit texturé de rebouchage et réparation extérieur



Domaine d'utilisation :

- REPALEX GRANITÉ est un enduit en poudre de rebouchage extérieur, à prise semi-rapide, de couleur blanche, formulé à base de ciment blanc, charges, résines et adjuvants.
- REPALEX GRANITÉ est texturé (grain moyen), renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion, et permet de garnir et reboucher des trous et fissures stabilisées limitées à 2 mm.
- REPALEX GRANITÉ peut s'appliquer en forte épaisseur (jusqu'à 10 mm par passe en enduisage / toutes épaisseurs en rebouchage) sur supports absorbants, solides, bien adhérents, bruts ou peints (films minces).
- REPALEX GRANITÉ permet de conserver un aspect rugueux et texturé lors des reprises d'enduit afin d'éviter les effets lisses.

S'applique sur :

- plâtre gratté intérieur, béton banché, béton cellulaire, briques, blocs de béton, enduit de ciment, anciens fonds peints absorbant solides, pierre. Ne pas appliquer sur les supports anciens ou friables.

Avantages :

- Haute adhérence
- Fibré et granité
- Prise semi-rapide : Utilisable environ 2 H
- Haute résistance
- Très garnissant
- Peut se redoubler « frais sur frais »
- Finition texturée (permet d'éviter les effets lisses lors des reprises d'enduit)
- Haute dureté

Caractéristiques techniques :

Produit conforme à la norme NFT 36-005 famille IV classe 4c et famille III classe 3. Conforme à la norme EN 16-566 G3S3V3W2A0C0R0. Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur 59.1 et 42.1

Présentation

- Poudre

Densité

- ??

Temps d'utilisation

- environ 2 H à 20°C après préparation selon le taux de gâchage et les conditions climatiques.

pH

- 12.5-13.5

Granulométrie

- 700 microns.

Séchage

(20°C, 65 % HR)

- Environ 24 h à 48 h suivant les épaisseurs et les conditions climatiques.
- *Le séchage est retardé par temps froid et humide.*

Ponçage

- 24 à 48 heures après application.

Consommation

- Environ 1,7 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.

Classification

- EN 1062-1 : E5 V2 W2 A0

	Classement feu : A2 , s1 -d0.
Teinte	Blanc.
Conditionnement	Seau de 15 kg
Matériel	Couteau, lame à enduire
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage.
Conditions d'application	- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>30°C). - Humidité relative inférieure à 80%.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 59.1 et 42.1.

Préparation des supports :

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.

- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds.
- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage HP ou griffage au triangle. Brossage à vif et dépoussiérage.

Application du produit :

➤ Processus

- Verser REPAREX GRANITÉ dans de l'eau propre, 0.3 litre d'eau pour 1 kg de poudre, suivant la consistance désirée, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.
- Laisser reposer la pâte 5 minutes, puis appliquer.
- Ne jamais rebattre la pâte après mélange afin de ne pas rompre la courbe de prise du produit.
- Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +5°C et +30°C, et taux d'hygrométrie inférieur à 80 % HR)

Systèmes

- REPAREX GRANITÉ peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures extérieures compatibles, en fonction des règles en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit sera visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).
- Ne pas appliquer sur des supports bloqués, gelés ou surchauffés.
- Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.
- Nettoyage des outils et des mains à l'eau.

Stockage et conservation :

- 6 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.