



Destination

- › Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux poreux avant l'application d'un revêtement de façades base chaux :
 - Régularise l'aspect des finitions chaux, facilite leur application et favorise leur adhérence.
 - Limite les éventuels défauts d'aspect dus à la nature irrégulière des supports (moirages, spectres des réparations, reprises de porosité,...).
 - Indispensable pour un aspect homogène de la finition.
- › Diluant des badigeons chaux :
 - Permet de reproduire les effets anciens des décors à la chaux (chaulages, velatures).
 - Fixe la coloration et évite le poudrage des finitions, notamment en teintes vives.

Supports

- › Fonds minéraux usuels du bâtiment normalement absorbants et exempts de tout revêtement organique.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Caractéristiques essentielles

- › Régulateur d'absorption des fonds minéraux.
- › Limite les variations d'aspect des finitions chaux.
- › Facilite l'application des finitions chaux et favorise leur adhérence.
- › Microporeux, insaponifiable.
- › Séchage rapide, recouvrable dans la journée.
- › Incolore (après séchage).
- › Application aisée.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Liquide opaque.
Extrait sec	En poids : $16 \pm 2 \%$.
Densité	$1,03 \pm 0,03$.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 1 h. Recouvrable : 4 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	5 à 8 m ² /l selon nature et porosité des fonds.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2.
Teintes	Incolore après séchage.
Conditionnement	25 L.

Calenzzo fond

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils seront exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, parties écaillantes, pulvérulences...).

- › Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- › Nettoyage par brossage, ponçage, grattage, lavage HP, lessivage,...
- › Élimination des peintures organiques par décapage, brossage, nettoyage HP,...
- › Purge des parties abîmées, écretage des enduits structurés.
- › Reprise de planéité, débullage sur l'ensemble des surfaces avec un mortier de même nature que les enduits (**MALTENZZO**, **ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**).

Application du produit

Processus

Utilisation comme régulateur d'absorption des fonds minéraux. Une couche régulière du produit sans jamais bloquer les fonds.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse carrée.

Dilution

10 à 30 % d'eau selon porosité des fonds.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- › Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 5°C. (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 80 %.
 - Support sec, non condensant et non surchauffé.
 - À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- › Effet corrosif de la chaux. Risque d'attaque des surfaces minérales telles que vitres, pierres et menuiseries alu. Protéger les surfaces environnantes, nettoyer rapidement les projections à l'eau.
- › Préparation des velatures chaux :
 - Exemple de préparation : 1 à 2 volumes de **CALENZZO LISSE** + 10 volumes de **CALENZZO FOND** selon transparence ou effets de contraste souhaités.
 - Appliquer la velature à la brosse et de manière irrégulière sur le badigeon jusqu'à obtention de l'effet souhaité.

Conservation

- › 12 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : **zolpan.fr**
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse » sur INTERNET : **inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

