

Ermocryl velours

Peinture veloutée en phase aqueuse.
Adaptée en finition toile de verre murale.

Peinture
intérieure



Caractéristiques essentielles

Destination	Peinture garnissante pour tous travaux de décoration murale. Travaux neufs et d'entretien.
Aspect en pot	Peinture semi-épaisse.
Aspect sec	Soyeux finement poché.
Densité	1,41 ± 0,05.
Brillance	BS 60° : 6 - 8. BS 85° : 9.
Extrait sec	En poids : 64 ± 2 %. En volume : 49 ± 2 %.
Taux de COV	8 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. (2010). Changement climatique total : 0,861kg CO ₂ équivalent/UF*, selon FDES individuelle disponible sur la base INIES : www.inies.com ou sur www.zolpan.fr
Empreinte Carbone (Norme NF EN 15804+A2)	*UF (unité fonctionnelle) : quantité pour protéger et décorer 1 m ² de mur intérieur, préparé dans les règles de l'art, conformément au DTU 59.1 , avec la peinture concernée, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien ; soit valeur donnée pour 1 m² en 2 couches pour ce produit.
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h.
Rendement	7 à 8 m ² / kg la couche, selon nature et état du support. NF T36-005 : Famille I, classe 7b2.
Classification	Émissions dans l'air intérieur* : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Teintes	Système à teinter (Blanc / PA).
Conditionnement	20 kg.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.
Impression préalable des métaux, plâtres et fonds poreux ou mal fixés (**ERMO PRIM**).
Lessivage des anciens fonds peints en bon état sinon élimination.

Travaux de finition

2 couches croisées régulières.

Matériel

Manchon acrylique 13 mm, brosse, pistolet (buse 17 à 19 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.
Jusqu'à 5 % d'eau en première couche ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Ermocryl velours

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : **zolpan.fr**
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures satinées et microporeuses bois en phase aqueuse » sur INTERNET : **inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

