# TOP sil velours

MONTANA®

Peinture d'aspect velouté en phase aqueuse.

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF ENVIRONNEMENT
PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS CONNEXES
NF 130
www.ecolabels.fr

**Propriétés**
Blanc, sans tension, insaponifiable, faible en odeur, bon pouvoir opacifiant, résistante à l'abrasion. Peinture à base de liants microfins renforcés au siloxane.

**Destination**
Adhérence parfaite directement sur plâtre cartonné.

**Caractéristiques**
Class. AFNOR: famille 1, cl. 7b 2.
COV: 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010)
<30 g/l
Viscosité: peinture semi-épaisse, prête à l'emploi.
Teinte/Aspect: blanc, satiné.
Pigment: dioxyde de titane.
Brillance spéculaire: 11,5% à 60°
Liant: liant à base de résine polymérisée en phase aqueuse, renforcée au siloxane.
Densité: 1.40 (valeur moyenne).
Extrait sec: 61% (valeur moyenne).
Odeur: négligeable.
Perméabilité à la vapeur d'eau: classe 2 (moyenne) selon ISO 1062-1
Résistance à l'abrasion humide: classe 2 selon EN 13.300
Stabilité de stockage: minimum 12 mois en emballages bien fermés. A protéger du gel et de la chaleur.
Conditionnement: 12,5 l et 4 l.

**Séchage**
20°C et taux d'humidité relative inf. à 80%.
Hors poussière: +/- 2 heures
Recouvrable: après 4 - 6 heures
Durcissement à cœur: +/- 24 heures
Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

**Mise en œuvre**
Etat du support: sec et cohérent
Matériel d'application: brosse, rouleau, airless
Application au pistolet (airless): peut être appliqué sans dilution avec des machines Airless possédant un débit théorique supérieur ou égal à 3 l/min.
Buse: 0,015-0,019 inch
Pression: 180-200 bars
Filtre: 60 mesh
Température minimale d'application: 8°
Nettoyage des ustensiles: avec de l'eau

**Dilution**
- 1re couche: 10% avec de l'eau
- 2e couche: env. 0 à 5% avec de l'eau

**Teintage**
Colorants universels jusqu'à 3% (sous réserve).

**Consommation**
9-11 m²/l par couche; la consommation varie selon le type de surface, son absorption ainsi que le mode d'application.

**Système de recouvrement**
1 à 2 couches selon l'état du support. En cas de supports tachés, envisager le système isolant sans tension suivant:
1 x **Montana Top Prim Spécial bloquant** + 1 x **Montana Top Sil Velours** avec un délai minimum de 4-6 heures entre les couches.
Sur des supports absorbants: appliquer une couche de fond au préalable.

**Attention**
- Les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.
- Ne pas appliquer sur des badigeons et sur des fonds ayant moins de 8°C (température du support).
- Ne pas appliquer directement sur supports minéraux bruts (plâtre, carreaux de plâtre); prévoir au préalable une couche de **Montana Top Sil Mat**.
- Dans les locaux humides ou mal ventilés, prévoir d'utiliser la version **Top Sil Mat Plus.**

Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com

H2O INDOOR INTERIEUR

Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2017 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v02

Distribué par:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."



MONTANA®
www.montanacoatings.com