

# Primaire sol 200

Primaire époxy bi-composant en phase solvant.  
Accrochage « universel » même en conditions difficiles.

Peintures  
de sol



## Destination

Primaire d'accrochage "universel" avant finition époxy ou polyuréthane. Incolore.

Par ses caractéristiques techniques élevées, **PRIMAIRE SOL 200** constitue tout autant une excellente impression / consolidation des supports minéraux poreux qu'un pont d'adhérence particulièrement efficace sur surfaces bloquées ou lisses du type métaux et alliages, carrelages ou pavés de verre.

Par son fort pouvoir de pénétration, son excellente adhérence et son effet pare-vapeur, il peut être utilisé sur supports poreux pouvant être humides ou condensants.

**PRIMAIRE SOL 200** sèche en  $\pm 8$  h et autorise une large plage de recouvrement (12 à 72 h).

Peut également convenir en vernis antipoussières transparent sur les surfaces dont on désire conserver l'aspect d'origine.

Ce produit peut varier en teinte (incolore à jaunissant) en fonction de son exposition aux UV.

Utilisation en une ou deux couches selon porosité du support et contraintes d'usage.

Un essai préalable permet de valider l'aspect de finition souhaité.

## Supports

- › Béton surfacé, chapes ou dalles ciment, enduits de ragréage.
- › Céramiques, carrelages, pavés de verre, grès-cérame.
- › Accessoires métalliques (exempts d'oxydation pulvérulente ou en plaque).

- › Plaques amiante ciment et fibres ciment, planchers bois, parquets.
- › Plâtres et dérivés (plâtre cartonné, enduit, carreaux hydrofugés ou non).
- › Anciennes peintures polyuréthane ou époxy adhérentes et en bon état.

## Caractéristiques essentielles

- › Usage « universel ».
- › Imprégnation en profondeur et consolidation des zones poreuses ou érodées.
- › Faible perméabilité à la vapeur d'eau (effet pare-vapeur sur supports humides).
- › Protection anticorrosion des supports métalliques.
- › Insensibilité rapide à la pluie.

## Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

### Présentation

En deux éléments prédosés à mélanger au moment de l'emploi.  
Rapport A/B : 50 / 50 en volume et en poids.  
Durée pratique d'utilisation du mélange : 8 h à 20°C.  
Elle diminue lorsque la température ou la quantité mélangée augmente.

### Extrait sec

48  $\pm$  2%.

### Densité

0,95  $\pm$  0,05.

### Point éclair

Inférieur à 21°C.

### Taux de COV

500 g/l max. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A/j) : 500 g/l. (2010).

### Séchage (23°C, 50% HR)

Hors pluie : 2 h.  
Sec : 8 h.  
Recouvrable : 12 à 72 h (au-delà, égrenage / dépoussiérage et nouvelle impression).  
*Perturbation importante du séchage et des performances si T (ambiante + support) < 10°C.*

### Rendement

5 à 6 m<sup>2</sup>/l selon porosité des fonds.  
Jusqu'à 10 m<sup>2</sup>/l sur supports bloqués.

### Classification

**NF T36-005**: Famille I classe 6b.  
**Émissions dans l'air intérieur\***: A+.  
\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Teintes

Incolore.

### Conditionnement

Ensemble prédosé A + B : 1 L - 4 L - 10 L.

N° 5163 - 12/2023

**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

# Primaire sol 200

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être humides mais non mouillés (aspect mat du support, essuyage préalable si nécessaire). Ils ne sont pas soumis à des contre pressions hydrostatiques.

Les aspérités du support pouvant nuire à la régularité du revêtement seront éliminées.

La préparation des fonds doit être adaptée à l'état et la nature du support afin d'éliminer toutes parties écaillantes, friables ou pulvérulentes et tout produit incompatible avec le traitement ultérieur. Sur béton :

- › Balayage, brossage, ponçage, grattage, grenailage, élimination des micro-organismes par **FONGI +**, dérochage chimique avec **DÉTERGENT DÉROCHANT** ou acide dilué si présence de laitance ou béton neuf additivé ou glacé. Rinçage à neutralité.
- › Reprofilage des surfaces selon importance des dégradations :
  - Chapes minces et formes de pente : mortier hydraulique adapté (séchage 1 semaine) ou mortier époxy **SOL 300** (séchage 24 h).
  - Bouche-porage, débullage : mortier époxy **SOL 300** (1 partie **PRIMAIRE SOL 300** + 1,2 à 1,5 parties en poids de silice type **HN 38**).
  - Ragréage et réparations locales (épaisseur < 5 mm) : mortier époxy **SOL 100** (1 partie **PRIMAIRE SOL 100** + 4 à 5 parties : en poids de silice type **HN 31**).

Application truelle ou plateau sur zones à réparer mouillées au primaire frais que l'on aura laissé tirer quelques minutes. Compactage et lissage. Séchage 24 h mini.

### Application du produit

1 couche appliquée sans tirer pour obtenir un film uniformément brillant. Redoubler si nécessaire sur support très poreux (si zones de matité après application de la 1ère couche).

### Préparation du produit

Incorporer la partie A prédosée dans la partie B sous agitation lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène (mélangeur indispensable : une attention particulière sera apportée à l'homogénéisation aux bords et en fond du bidon).

Pour s'assurer que le mélange est parfaitement homogène en tout point du bidon, verser le contenu dans un second bidon et mélanger à nouveau. Pour éviter tout problème, ne pas verser le fond du bidon directement sur le sol.

Produit prêt à l'emploi après mélange des deux composants.

Respecter la durée d'utilisation du mélange préparé.

### Matériel

Brosse, rouleau moyen.

### Nettoyage du matériel

Préférer un matériel jetable. Sinon DILUANT R ou REX, immédiatement après usage.

### Conseils pratiques

- › Conditions d'application :
  - Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C).
  - Humidité relative inférieure à 80 % et ventilation en atmosphère condensante.
  - Support sec et non condensant.
- › Respecter les délais de recouvrement entre couches.

## Conservation

- › 12 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.
- › Ne pas refermer le pot une fois le mélange effectué.

## Sécurité, environnement et sanitaire

### Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

### NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04  
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon  
APE 2030 Z - [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

