

Siccazol

Mélange siccatif concentré.
Accélérateur de séchage pour peintures alkydes.

Peinture
intérieure



Destination

Mélange siccatif concentré pour peintures alkydes séchant par oxydation à l'air.

Recommandé essentiellement :

- › En cas de conditions difficiles de séchage (température et/ou hygrométrie).
- › Par suite d'une perte de siccativité due à un stockage prolongé.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Liquide fluide violacé.
Extrait sec	En poids : 14,0 ± 0,5%
Densité	1,75 ± 0,05.
Point éclair	Supérieur à 38°C.
Dosologie	Peintures alkydes brillantes : 1,5% maximum par rapport au poids de peinture. Peintures alkydes satinée ou mates : 0,5% maximum par rapport au poids de peinture.
Classification	NF T36-005 : Non classé.
Conditionnement	1 L.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Bien mélanger le produit dans la peinture.

Ne pas dépasser la dose prescrite au risque de défauts de surface (piqûres, craquelures, perte de brillant, tendu,...).

Dans le cas où il n'y aurait aucune amélioration du séchage, consulter les Services Techniques ZOLPAN.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.