

Zolpabois Acryl

Peinture satinée acrylique microporeuse pour bois.

Peintures
bois



Destination

ZOLPABOIS ACRYL est une peinture bois garnissante aux résines acryliques à fines particules répondant au triple souci de la performance, de l'esthétique et du respect de l'environnement. Aspect satiné moyen. Elle s'applique en système multicouche sur tous ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien et en locaux à hygiène contrôlée de types chais à vin, milieux agroalimentaires, ... Elle forme une protection décorative souple et microporeuse d'une excellente durabilité pour un minimum d'entretien.

ZOLPABOIS ACRYL a obtenu la certification CTB Finition Bois par le FCBA en recevant un avis favorable sur les aspects : Performance et Durabilité produits (prise en compte de plusieurs critères d'évaluation dont des tests de vieillissement artificiels et naturels sur différents types de bois).

Cette certification atteste de la performance du système de finition appliquée (Classification selon NF EN 927-2, durabilité avant surveillance et entretien possible pour les usages couverts, efficacité hydro-fuge) et de la qualité de service de l'entreprise (Formation et accompagnement clients, service technique dédié).

Le certificat de qualité de la certification est disponible auprès des revendeurs Zolpan.

Les utilisateurs couverts par la certification CTB Finition Bois sont les industriels et les professionnels.

Supports

Bois nus ou revêtus en bon état (bois massifs et dérivés du bois).

Recommandée sur bois antisiccatisifs (bois exotiques type iroko, niangon, sipo, teck, etc) et bois acides (red cedar).

ZOLPABOIS ACRYL convient également sur la plupart des matériaux du bâtiment du type béton et dérivés, briques, PVC rigides, métaux imprimés, prélaqués, etc.

Caractéristiques essentielles

- › Hautes performances pour une très longue durabilité, entretien minimum.
- › Mono-produit.
- › Utilisation sur tous bois courants du bâtiment.
- › Rapidité d'exécution des travaux (2 c/jour, application possible sur bois légèrement humide).
- › Haute qualité de finition (opacité, haut garnissant, tendu).
- › Blancheur stable, larges possibilités de teintes.
- › Excellente adhérence sur bois nus ou revêtus.
- › Haute tenue UV, humidité et intempéries.
- › Souplesse et microporosité.
- › Protection hydrofuge limitant les mouvements du bois (et donc sa fissuration) et bloque les remontées de tanin, anti-flash rusting (têtes de clous, agrafes,...).
- › Application adaptée aux grandes surfaces (pistolet, rouleau).
- › Facile d'emploi (tenue brosse, glisse, sans coulures, temps de reprise confortable).
- › Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés.
- › Résistance à l'usure et aux nettoyages, lessivable.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse.
Brillance	BS 60° : 25 - 30.
Extrait sec	En poids : 56 ± 2 % - En volume : 41 ± 2 %.
Densité	1,35 ± 0,05.
Taux de COV	88 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / d) : 130 g / l. (2010).

Changement climatique total : 0,702 kg CO₂ équivalent/UF*, selon FDES individuelle disponible sur la base INIES : www.inies.com ou sur www.zolpan.fr

Empreinte Carbone
(Norme NF EN 15804+A2)

*UF (unité fonctionnelle) : quantité pour protéger et décorer 1 m² de mur intérieur, préparé dans les règles de l'art, conformément au DTU 59.1, avec la peinture concernée, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien ; soit valeur donnée pour 1 m² en 2 couches pour ce produit.

Séchage
(23°C, 50% HR)
Rendement

Sec : 30 min. - Redoublable : 4 h environ.
Variable en fonction de l'essence du bois et des conditions ambiantes d'application.
10 à 14 m²/l la couche, selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages.

Classification

NF T36-005 : Famille I classe 7b2.
Label Excell + : exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l'environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).

Certificat CTB Finitions Bois obtenue pour les systèmes Mono-produit ZOLPABOIS ACRYL en 3 ou 4 couches et pour les systèmes 1 couche de SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 ou 3 couches de ZOLPABOIS ACRYL sur les essences Pin sylvestre, Chêne, Moabi et Pin traité pour les usages menuiserie extérieures et sur toutes essences résineuses (hors essences acides) pour les usages façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées. Classe 4 de perméabilité : disponibles sur demande.

Avis de conformité FCBA : n°FB/102 et FB/103 : disponibles sur demande.

Émissions dans l'air intérieur* : A+.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes
Conditionnement

Toutes teintes - Système à teinter (blanc et toutes bases)
1 L - 3 L - 10 L.

Zolpabois Acryl

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les bois doivent être sains et propres à l'application.

Ils peuvent être légèrement humides en surface.

Bois neufs : ponçage, brossage, dépoussiérage.

Bois gras (niangon, teck, sipo...) : dégraissage alcool à brûler ou diluant cellulosique.

Bois anciens : l'application doit être réalisée sur des ouvrages bois présentant une bonne intégrité physique et une bonne cohésion de surface. Selon les cas, retour au bois sain par ponçage ou hydrogommage basse pression ou remplacement des parties d'ouvrages trop dégradées.

Bois revêtus :

- › Fonds adhérents en bon état : nettoyage / dépoussiérage après brossage / ponçage si nécessaire. Décontamination éventuelle **FONGI +**.
- › Fonds écaillants (selon l'importance des désordres) : grattage soigné et rebouchage éventuel ou remise à nu par ponçage, hydrogommage basse pression, grattage, brossage, décapage chimique ou thermique.

Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire antirouille adapté.

La préparation des ouvrages pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou présentant un risque de contamination par insectes et moisissures avec un produit de traitement adapté.

Application du produit

- › **Bois neufs ou anciens décapés** : 2 à 3 couches selon nature des travaux et agressivité ambiante (Int/Ext). Dilution de la première couche par $\pm 10\%$ d'eau. Possibilité de remplacer la 1ère couche par **SATIZOL IMPREGNATION**.
- › **Travaux d'entretien ou menuiseries imprimées** : 2 couches sans dilution en général.
Prévoir une couche supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle type jets d'eau, pièces d'appui, chants hauts et bas des menuiseries, etc.

Matériel

Brosse spécial acrylique, manchons microfibras 5 mm (pour les petites surfaces) ou microfibras 10 mm (pour les surfaces plus conséquentes), pistolet.

Utiliser de préférence un matériel spécial produits aqueux. L'application brosse est recommandée en 1^{ère} couche. Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant et de le lisser dans le sens du fil du bois.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Diluer jusqu'à 10 % en 1ère couche ou application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Conditions d'application :
 - Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si $T > 35^\circ\text{C}$).
 - Humidité relative inférieure à 80 %.
 - Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- › Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.
- › Préférer des tons clairs de préférence aux tons foncés sur les ouvrages bois exposés à l'ensoleillement.

Entretien

1 couche de rappel tous les 6 à 8 ans selon exposition UV, intempéries et nature du système.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 5°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures satinées et microporeuses bois en phase aqueuse » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

